STALE AUSTENITYCZNE

Dostępne gradacje

Płyty

Opis produktu

Zastosowanie w chemicznych elementach instalacji w przemyśle nawozów sztucznych

Cechy własności

Austenityczna stal o zawartości chromu, niklu i podwyższonym krzemie oraz z nadzwyczajną odpornością na korozję na kwas siarkowy i azotowy

Zastostowania

- Podzespoły dla fabryk chemicznych (wł. LNG, Instalacja odsiarczania spalin FGD, mocznik, LDPE, itp.)
- Inne podzespoły: Ropa i Gaz + CPI
- Wyroby rurowe, kołnierze, instalacje

Skład chemiczny

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu
≤ 0,015	4,85 - 5,15	0,50 - 0,90	17,1 - 17,9	0,30 - 0,50	19,10 - 19,60	1,80 - 2,20

Po więcej informacji zajrzyj na www.bohler.pl/pl